



MIXSEAL TILE SA

VỮA DÁN GẠCH ĐA DỤNG GÓC XI MĂNG

Cập nhật: 09/2023

Mô tả sản phẩm:

Mixseal Tile SA là vữa dán gạch đóng gói sẵn, một thành phần màu xám hoặc trắng, kết hợp giữa xi măng chất lượng cao, cát chọn lọc, nhựa tổng hợp cao cấp và các loại phụ gia đặc biệt. Chỉ cần thêm nước để có thể tạo thành vữa dán gạch hiệu quả cao với độ bền liên kết tốt, độ lún thấp và tính gắn kết cao, dùng để ốp lát cho gạch cho tường, sàn trong và ngoài nhà

Ứng dụng:

- Sử dụng cho các loại gạch hút nước và ít hút nước như ceramic, granite, porcelain...;
- Sử dụng trực tiếp trên các bề mặt tường, sàn bê tông, vữa trát, mặt đá (đã được làm sạch và chuẩn bị);
- Sử dụng cho các khu vực nội thất, các khu vực ngoại thất (có mái che phủ).

Đặc tính sản phẩm:

- Trộn sẵn các thành phần tại nhà máy – chất lượng ổn định;
- Sử dụng đơn giản – chỉ cần thêm nước;
- Khả năng làm việc tốt nhất. Tiết kiệm thời gian;
- Độ bám dính và độ liên kết tốt;
- Chống trượt gạch, đá trên các mặt đứng.

Thông số kỹ thuật:

Các thông số	Giá trị
Màu sắc	Xám hoặc trắng
Thời gian cho phép chờ thi công sau khi trộn	60 phút
Thời gian cho phép thi công chèn mạch	24 giờ
Cường độ bám dính - Ở điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn - Sau khi ngâm nước	> 0,5 N/mm ² > 0,5 N/mm ²
Thời gian mở: - Cường độ bám dính khi kéo (sau 20 phút)	> 0,5 N/mm ²

Đóng gói và định mức:

- Đóng gói: 25 hoặc 40 kg/bao.
- Định mức : 6 -10 kg/m².
- Tỉ lệ pha trộn: 1 phần nước 4 phần bột.

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả các bề mặt phải đủ cường độ và đảm bảo các điều kiện;
- Tất cả bề mặt phải đặc chắc, được làm sạch, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn, nước xi măng, tạp chất;
- Các khe co giãn phải được tính toán trong quá trình thiết kế để đồng nhất với các mạch gạch;
- Bề mặt hút nước phải bão hòa nước và để ráo nước.

Thi công:

- Trộn thêm từ từ Mixseal Tile SA vào nước theo tỉ lệ (1 phần nước 4 phần bột) hoặc điều chỉnh tỉ lệ tùy theo điều kiện thi công thực tế. Tiến hành khuấy trong khoảng 2 phút đến khi vừa đạt độ sệt đồng nhất, không còn vón cục. Để yên hỗn hợp trong khoảng 3 phút.
- Hiệu suất tối ưu đạt được với độ bao phủ 100% cho cả bề mặt nền và gạch với độ dày của lớp vữa ở giữa từ 3-5mm;
- Dùng bay răng có kích thước phù hợp, trải rộng vữa lên mặt nền và sử dụng thanh gạt phẳng để tạo một lớp vữa mỏng. Tiếp theo dùng bay răng cho thêm vữa để đạt được độ dày mong muốn;
- Có thể thêm vữa vào mặt sau của những viên gạch không đều, đặt gạch và di chuyển nó qua lại vuông góc với các đường rãnh đã tạo bởi các bay răng;
- Có thể thi công keo chà ron, keo chít mạch sau 24 giờ;

Chú ý

- Không ốp gạch ngoài trời khi trời mưa hoặc các bề mặt có nước đọng;
- Không trộn thêm xi măng, các chất khác vào keo dán gạch;
- Không ngâm gạch vào nước trước khi thi công. Nếu gạch bẩn, lau bằng tấm rây ẩm hoặc rửa nhanh bằng nước sạch. Thời gian đông kết của vữa có thể bị giảm do phụ thuộc vào các yếu tố ánh sáng mặt trời, gió, nhiệt độ cao và các bề mặt hút nước;
- Không nên điều chỉnh gạch sau khi đã được đặt cố định 30 phút;

An toàn & sức khỏe:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay không thấm nước và kính bảo hộ khi sử dụng;
- Khi tiếp xúc với da, rửa bằng xà phòng và nước sạch;
- Nếu vật liệu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay..

Bảo quản & hạn sử dụng:

- Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, nơi bóng râm, cách mặt sàn và tường tối thiểu 20cm;
- Không xếp chồng quá 12 bao;
- Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở, chưa hư hại bao bì.



Lưu ý: Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bắt kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã chứng minh là có khiếm khuyết và Mixseal trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc thù nào, và bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho từng mục đích sử dụng và giả định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.