



# MIXSEAL 1401

KEO TRÁM GÓC EPOXY HAI THÀNH PHẦN

Phiên bản: V21.1  
Cập nhật: 03/2022

## Mô tả sản phẩm:

**Mixseal 1401** là vữa sửa chữa và chất kết dính hai thành phần, gốc epoxy, dùng để trám vá hoặc gia cố kiến trúc bê tông. Với khả năng liên kết để liên kết các vết nứt, có khả năng kháng hóa chất, kháng mài mòn, va đập.

## Ứng dụng chính:

- Sửa chữa và gia cố bê tông;
- Trám các vết nứt và bề mặt;
- Lớp kết nối mỏng;
- Chất kết dính cho thanh thép chờ.

## Đặc tính sản phẩm:

- Khả năng bám dính và liên kết tốt;
- Kháng mài mòn cao;
- Cường độ chịu kéo, nén cao;
- Không co ngót khi đông cứng;
- Không bị vỡ khi trám vá trên các bề mặt đứng.

## Thông số kỹ thuật:

Các thông số	Tiêu chuẩn	Giá trị cơ bản
Tỷ lệ trộn (A:B)		1:1
Thời gian thi công		30 - 50 phút
Thời gian đông kết		3-12 giờ
Cường độ chịu nén	KS F 4923	>50 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ chịu kéo	KS F 4923	>15 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ kết dính	KS F 4923	> 6 N/mm <sup>2</sup>

## Đóng gói: 09 kg/bộ

- Phần A: 4.5 Kg;
- Phần B: 4.5 Kg.

## Thi công:

Có nhiều phương pháp thi công khác nhau với những thiết bị khác nhau, tùy thuộc vào tính chất công việc cần thực hiện. Do đó vui lòng liên hệ với công ty Mixseal để được hướng dẫn thêm;

## An toàn & sức khỏe:

- Sản phẩm có thể gây dị ứng tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay, kính bảo hộ khi thi công;
- Nếu sản phẩm bị văng vào mắt, phải rửa sạch ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ ngay
- Thành phần A: không gây nguy hiểm, thành phần B: nguy hiểm;
- Thành phần B có thể gây bỏng hoặc tổn hại nghiêm trọng đến mắt.

## Bảo quản & hạn sử dụng:

- cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5°C - 35°C;
- Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở, chưa hư hại bao bì.



**Lưu ý:** Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã chứng minh là có khiếm khuyết và Mixseal trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc thù nào, và bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho từng mục đích sử dụng và giải định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.