

MIXSEAL PUTTYCOAT E

LỚP PHỦ SIÊU MỊN CHO NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT

Cập nhật: 03/2023

Mô tả sản phẩm:

Mixseal Puttycoat E là lớp phủ siêu mịn cho bề mặt tường và trần trước khi thi công lớp lót và sơn phủ, sản phẩm được đóng gói sẵn, một thành phần màu xám hoặc trắng, kết hợp giữa xi măng chất lượng cao, đá vôi, các loại phụ gia chống thấm, phụ gia đặc biệt. Chỉ cần thêm nước để có thể thi công.

Ứng dụng:

- Sử dụng cho các bề mặt cần hoàn thiện như gạch, bê tông, gạch nhẹ, gạch chưng áp..;
- Sử dụng cho các khu vực nội và ngoại thất.

Đặc tính sản phẩm:

- Trộn sẵn các thành phần tại nhà máy – chất lượng ổn định;
- Sử dụng đơn giản – chỉ cần thêm nước;
- Khả năng làm việc tốt nhất. Tiết kiệm thời gian;
- Bổ sung phụ gia nên hạn chế hiện tượng nứt, mất nước như vữa thông thường.
- Giảm bụi cho công trường.

Thông số kỹ thuật:

Các thông số	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Giá trị
Màu sắc		Trắng hoặc Xám
Thời gian đông kết	TCVN 7239	110 - 450 phút
Độ cứng bề mặt sau 7 ngày	TCVN 7239	> 0.12
Cường độ bám dính - Ở điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn; - Sau khi ngâm nước 72 giờ; - Sau khi sốc nhiệt	TCVN 7239	>0,45 N/mm ² >0,3 N/mm ² >0,3 N/mm ²

Đóng gói và định mức:

- Đóng gói: 40 kg/bao.
- Định mức : 1.0 – 1.2 kg/m².
- Tỉ lệ pha trộn: 1 phần nước 3 phần bột.

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả các bề mặt phải đủ cường độ và đảm bảo các điều kiện;
- Tất cả bề mặt phải đặc chắc, được làm sạch, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn, tạp chất;
- Bề mặt hút nước phải bão hòa nước và để ráo nước.

Thi công:

- Trộn thêm từ từ Mixseal Puttycoat E vào nước theo tỉ lệ (1 phần nước 3 phần bột) hoặc điều chỉnh tỉ lệ tùy theo điều kiện thi công thực tế. Tiến hành khuấy trong khoảng 2 phút đến khi hỗn hợp đạt độ sệt đồng nhất, không còn vón cục. Để yên hỗn hợp trong khoảng 5-7 phút.
- Hiệu suất tối ưu đạt được với độ bao phủ 100% cho các bề mặt đã thi công Mixseal Puttycoat E với độ dày của lớp vữa ở từ 1 – 1.5 mm mỗi lớp thi công, tuy nhiên không thi công quá 3mm;
- Dùng bay thép có kích thước phù hợp, trải rộng vữa lên mặt nền và sử dụng thanh phẳng để tạo một lớp vữa mỏng. Tiếp theo dùng gạt vữa để đạt được độ dày mong muốn;

Chú ý

- Không thi công trên các bề mặt ngoài trời khi trời mưa, có nước đọng hoặc khi nhiệt độ quá cao;
- Không trộn thêm xi măng, các chất khác;

An toàn & sức khỏe:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay không thấm nước và kính bảo hộ khi sử dụng;
- Khi tiếp xúc với da, rửa bằng xà phòng và nước sạch;
- Nếu vật liệu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay..

Bảo quản & hạn sử dụng:

- Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, nơi bóng râm, cách mặt đất và tường tối thiểu 20cm;
- Không xếp chồng lên nhau quá 10 bao;
- Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở, chưa hư hại bao bì.



Lưu ý: Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã chứng minh là có khiếm khuyết và Mixseal trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc thù nào, và bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho từng mục đích sử dụng và giả định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.

