

# MIXSEAL TILEBOND SA

KEO CHÀ RON, KEO CHÍT MẠCH ĐA DỤNG

Cập nhật: 01/2023

## Mô tả sản phẩm:

**Mixseal Tilebond SA** là keo chà ron đa dụng có thể sử dụng cho khu vực nhà tắm, các hạng mục nội thất và ngoại thất. Sản phẩm được chế tạo từ xi măng đặc biệt, bổ sung cốt liệu cùng một số phụ gia đặc biệt chống rong rêu, nấm mốc, chống rạn nứt. Sản phẩm chỉ cần thêm nước là có thể sử dụng.

## Ứng dụng:

- Sử dụng chà ron gạch có khe hở từ 1-5mm...;
- Sử dụng chà ron gạch các khu vực vệ sinh và các hạng mục nội ngoại thất;

## Đặc tính sản phẩm:

- Trộn sẵn các thành phần tại nhà máy – chất lượng ổn định;
- Sử dụng đơn giản – chỉ cần thêm nước;
- Kháng nấm mốc phù hợp các khu vực ẩm ướt;
- Độ bám dính và độ liên kết tốt;

## Thông số kỹ thuật:

Các thông số	Giá trị
Màu sắc	Trắng, kem, xám hoặc bằng màu
Độ chịu mài mòn	< 2000 mm <sup>3</sup>
Cường độ chịu uốn trong điều kiện thường	> 2.5 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ chịu uốn sau chu kỳ đóng tan băng	> 2.5 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ chịu nén trong điều kiện thường	> 15 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ chịu nén sau chu kỳ đóng tan băng	>15 N/mm <sup>2</sup>
Độ co ngót	< 3 mm/m
Độ hút nước: - Sau 30 phút; - Sau 240 phút	< 5 g < 10g

## Đóng gói và định mức:

- Đóng gói: bao 25 kg hoặc túi 1kg.
- Định mức : 0.2 -1.5 kg/m<sup>2</sup> (phụ thuộc vào kích thước khe gạch)
- Tỷ lệ pha trộn: 1 phần nước 3 phần bột.

## Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả bề mặt phải đặc chắc, được làm sạch, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn, nước xi măng, tạp chất;

## Thi công:

- Trộn thêm từ từ Mixseal Tilebond SA vào nước theo tỉ lệ (1 phần nước 3 phần bột) hoặc điều chỉnh tỉ lệ tùy theo điều kiện thi công thực tế. Tiến hành khuấy trong khoảng 2 phút đến khi vữa đạt độ sệt đồng nhất, không còn vón cục. Để yên hỗn hợp trong khoảng 3 phút.
- Dùng bay hoặc thanh gạt bằng cao su trét, ép mạnh hỗn hợp đầy kín các khe hở của đá hay gạch. Để khoảng 15-30 phút hoặc khi hỗn hợp trét khe khô ráo, sử dụng mút xốp thấm nước để vệ sinh bề mặt.

## An toàn & sức khỏe:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay không thấm nước và kính bảo hộ khi sử dụng;
- Khi tiếp xúc với da, rửa bằng xà phòng và nước sạch;
- Nếu vật liệu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay..

## Bảo quản & hạn sử dụng:

- cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, nơi bóng râm, cách mặt sàn và tường tối thiểu 20cm;
- Không xếp chồng quá 10 bao;
- Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở, chưa hư hại bao bì.



**Lưu ý:** Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã chứng minh là có khiếm khuyết và Mixseal trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc thù nào, và bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho từng mục đích sử dụng và già định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.