

MIXSEAL FLOOR TOP

BỘT LÀM TĂNG CỨNG SÀN RẮC KHÔ, GÓC XI MĂNG

Cập nhật: 06/2023

Mô tả sản phẩm:

Mixseal Floor Top là chất làm cứng sàn gốc xi măng, dạng bột. Mixseal Floor Top chứa các hạt cốt liệu đá thạch anh cứng, có kích cỡ hạt được chọn lọc kỹ. Mixseal Floor Top được sử dụng để gia cố bề mặt sàn và các tấm bê tông để tăng khả năng khả năng kháng mài mòn, giảm thiểu sự hình thành bụi.

Ứng dụng:

Thích hợp sử dụng cho các mặt sàn phải chịu sự mài mòn cơ học nghiêm trọng và cần một lớp bề mặt cứng như:

- Nhà kho;
- Bãi đậu xe;
- Sàn các công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ;
- Gara, trạm dịch vụ...

Đặc tính:

- Kháng mài mòn cao, giảm bụi cho bề mặt;
- Dễ dàng thi công;
- Tăng khả năng kháng vạm chạp;
- Tăng khả năng kháng dầu nhớt;
- Màu sắc tự nhiên;

Thông số kỹ thuật:

Các thông số	Giá trị
Độ cứng cốt liệu theo thang Mohs	6 - 7
Khả năng kháng hóa chất	Mixseal Floor Top sau khi đã bảo dưỡng đủ thời gian sẽ đạt được một bề mặt đặc chắc, cứng, có khả năng kháng sự mài mòn cao. Bề mặt sẽ có những giới hạn về kháng hóa chất giống như những sản phẩm gốc xi măng khác

Đóng gói:

- Đóng gói: Bao 25kg;
- Màu sắc: Xám, xanh, đỏ;
- Định mức: 3-6 kg/m² tùy thuộc độ chịu tải của ứng dụng. Căn cứ vào nhu cầu thực tế cấp phối bê tông, mức độ tải trọng để lựa chọn định mức phù hợp.

Chuẩn bị bề mặt:

Ngay sau khi bề mặt bê tông đạt đến độ dẻo (sau khi bê tông bắt đầu quá trình tách nước nhưng trước khi bắt đầu ninh kết) xoa phẳng bề mặt bê tông mới đổ và san phẳng bề mặt với thước đầm.

Thi công:

- Rắc hỗn hợp Mixseal Floor Top bằng tay hoặc dụng cụ rải bên bề mặt bê tông đang còn ướt và được làm phẳng. Để Mixseal Floor Top hút hơi ẩm trên bề mặt bê tông và khi còn ẩm, sử dụng máy xoa nền xoa phẳng bề mặt. Tại những vị trí góc nhỏ hẹp có thể sử dụng bay gỗ xoa phẳng bề mặt;
- Ngay khi hỗn hợp trở nên dẻo hoặc khi sắp ninh kết, tiến hành làm phẳng bề mặt bằng máy xoa nền chạy với tốc độ thấp nhưng có thêm lõi kim loại;
- Trong trường hợp cần thiết xoa mặt lần cuối cùng bằng máy xoa nền với tốc độ cao.

Lưu ý:

- Bề mặt hỗn hợp Mixseal Floor Top phải được bảo vệ tránh sự mất nước quá nhanh;
- Hạn chế thi công trong điều kiện gió mạnh;
- Các tính chất của cốt liệu bê tông, lượng nước có thể gây ra hiện tượng lệch màu;
- Sự lệch màu trong quá trình khô bê tông là hiện tượng bình thường;
- Ở độ ẩm tương đối thấp có thể xảy ra hiện tượng tạo các đốm trắng;
- Ở độ ẩm tương đối cao dễ xảy ra các hiện tượng như tách nước, bê tông hóa cứng chậm;
- Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và loại cấp phối bê tông bê tông sàn mà thời gian chờ 2-3 ngày (cho đi bộ) 7-10 ngày (cho xe cộ tải trọng nhẹ) 28 ngày (lưu thông bình thường);
- Độ cứng bề mặt sau khi hoàn thiện phụ thuộc vào các yếu tố như cấp phối bê tông, chất lượng thi công, độ khô bề mặt. Do vậy trong trường hợp cần thiết nên tiến hành thử nghiệm sự phù hợp trước khi đưa vào sử dụng.

An toàn & sức khỏe:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay, kính bảo hộ khi thao tác sản phẩm;
- Khi sản phẩm bị dính lên da, rửa bằng xà phòng và nước;
- Khi bị vấy lên mắt, rửa trôi bằng nước sạch và đến bác sĩ nếu cần.

Bảo quản & hạn sử dụng:

- Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, không ẩm cách mặt đất và tường 20cm trở lên;
- Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở, chưa hư hại bao bì.



Lưu ý: Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bắt kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã chứng minh là có khiếm khuyết và Mixseal trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc thù nào, và bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho từng mục đích sử dụng và giả định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.